




Snow Kollektion

weiße Stoffqualitäten

cosiflor®



Faltenlieblinge


Stoffgewebe Polyester

Perlmutter Color = rückseitige Reflexion-Beschichtung
(Stofffarbe bleibt erhalten)


Perlmutter Rückseite = Farbton Perlmutter
Reflexion-Beschichtung

Geringfügige Farbabweichungen möglich - drucktechnisch bedingt


cosiflor®



Alena 104010 Satin-Look
 ÖkoTex Standard 100,
 lichteht 6
 Lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.69
 waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 55%



Loretta 204021 Kreppstruktur
 Perlmutter Color Rückseite, ÖkoTex Standard
 100, lichteht 7, lichtdurchlässig blickdicht,
 Fc Wert 0.61, waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 35%




Loretta 202191 Satin-Look
 Perlmutter Color Rückseite, ÖkoTex Standard
 100, lichteht 6, lichtdurchlässig blickdicht,
 Fc Wert 0.80, waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 32%



Loretta 205011 Crushstruktur
 Perlmutter Color Rückseite, ÖkoTex Standard
 100, lichteht 7, lichtdurchlässig blickdicht,
 Fc Wert 0.71, waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 3%



Serina 100039 Kreppstruktur
 ÖkoTex Standard 100,
 lichteht 5
 Lichtdurchlässig blickdicht , Fc Wert 0.74
 waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 51%




Loretta 106511 Leinenoptik
 ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
 lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.62,
 waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 48%




Loretta 205021 Crushstruktur cremeweiß
 Perlmutter Color Rückseite, ÖkoTex Standard
 100, lichteht 7, lichtdurchlässig blickdicht,
 Fc Wert 0.70, waschbar, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 30%




Isabella 107702
 ÖkoTex Standard 100
 lichteht 6, lichtdurchlässig blickdicht,
 Fc Wert 0.70, feucht abwischbar
 feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 45%



Isabella 105022 Trevira CS Gewebe
schwerentflammbar DIN 4102 B1
ÖkoTex Standard 100
lichtecht 5-7
Lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.60
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 40%



Loretta 105311 Reispapier-Look
ÖkoTex Standard 100
lichtecht 5-6
Lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.66
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
Lichttransmission 47%



Isabella 304922
ÖkoTex Standard 100
lichtecht 5-6
Lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.53
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
Lichttransmission 34%




Donata 305713
Ornament Raumseite mit Glanzstruktur
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.46
Lichttransmission 23%





Isabella 302712 Reispapierlook
ÖkoTex Standard 100
feucht abwischbar, feuchtraumgeeignet
lichtecht 5-6
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.67
Lichttransmission 52%





Isabella 302272 Glanzeffekt Dekor vorne
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.56
Lichttransmission 37%



Donata 305513
Satinglanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.46
Lichttransmission 23%



Donata 304313 Glanzeffekt Dekor vorne
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.57
Lichttransmission 40%



Isabella 311602
ÖkoTex Standard 100, lichteht 6,
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.61
Lichttransmission 38%




Donata 304033
Satinglanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.58
Lichttransmission 40%



Donata 200233
Perlmutter Rückseite, Licht-Reflexion 83%
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 6-7
verdunkelnd lichtundurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.49, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 0%

VERDUNKELUNG



Isabella 107412 Kreppstruktur
Rückseite weiß, Licht-Reflexion 75%
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 6
verdunkelnd lichtundurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.50, feucht abwischbar
Lichttransmission 0%

VERDUNKELUNG




Donata 201063
Perlmutter Rückseite, Licht-Reflexion 84%
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 5-6
reduziert lichtdurchlässig blickdicht
Fc Wert 0.46, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet, Lichttransmission 14%
schwerentflammbar DIN 4102 B1

DIMOUT reduziert lichtdurchlässig


cosiflor®




Loretta 305111 Nöppchen Struktur
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-7
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
transparent, Fc Wert 0.72
Lichttransmission 57%




TRANSPARENT



Loretta 301311 Brushed Look
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-7
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
transparent, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 53%



cosiflor®




Vanessa 306914 Ausbrenner Struktur
Grundfarbe weiß
lichtecht 5-7, feucht abwischbar
Liniendesign = transparent, Fc Wert 0.72
Lichttransmission 58%

TRANSPARENT


cosiflor®



● Lichteicht 7: vorzüglich
Lichteicht 6: sehr gut
Lichteicht 5: gut




Perlmutter
Stoffrückseite



Perlmutter color
Stoffrückseite



waschbar
Feinwaschmittellauge
Badewanne



Der Fc-Wert steht für den Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzanlage. Dieser liegt zwischen Null und Eins und ist abhängig von der Glasart. Je niedriger der Wert umso weniger Sonnenenergie trifft in das Rauminnere.

Aufgeführte Fc Wert basierend auf Doppelverglasung
C EN ISO 52022-1 / EN 14501 / Ref. Glas: U=1,2

